

Сравнение теплозащитных свойств утеплителей

наименование утеплителя	25 г/м ²		40 г/м ²		60 г/м ²		70 г/м ²		80 г/м ²	
	толщина мм	CLO	толщина мм	CLO	толщина мм	CLO	толщина мм	CLO	толщина мм	CLO
НООРОН						0,55				1,4
Изософт 34			4	0,55	4,52	0,84			7,06	1,75
Изософт 304										
Comfortemp HO 200	4,5	0,59								
СИНТЕПУХ Comfortemp HO 19x			6	1			9	2		
Comfortemp HO 19x PS			7	1,35			10	1,94		
Natural Waddings HO 70x										1,29
Fiberball HO 29x										1,29

наименование утеплителя	100 г/м ²		120 г/м ²		150 г/м ²		200 г/м ²		250 г/м ²		300 г/м ²	
	толщина мм	CLO	толщина мм	CLO	толщина мм	CLO	толщина мм	CLO	толщина мм	CLO	толщина мм	CLO
НООРОН		1,83				2,32		3,1				
Изософт 34	8	1,93	9,08	2,28	11,4	3,038	13,97	3,681				
Изософт 304									17,87	4,582		
Comfortemp HO 200												
СИНТЕПУХ Comfortemp HO 19x	13	2,13			17	3,74	23	4,13				
Comfortemp HO 19x PS	14	2,26			18	3,1	24	4,52			45	6,71
Natural Waddings HO 70x				2								
Fiberball HO 29x		1,74		2,13		2,9						

Купить или заказать утеплители можно:

1. в нашем интернет-магазине www.furnitop.by
2. в офисах компании в Минске, Гродно, Бресте
3. электронной почтой contact.center@furnitop.by, furnitop@furnitop.by
4. по телефонам +375 29 620-15-70, +375 17 200-21-30