

A-tech CS

AMANN
GROUP

Мета-арамид, штапелированная

- Самозатухающая и неплавкая
- Хорошая альтернатива нити Nomex®
- Постоянное сопротивление температуре до 200° C
- Температура разложения прикл. 370 ° C
- Поведение при горении проверено в соответствии с DIN EN ISO 15025
- Сертификация в соответствии со строгими требованиями UL



Технические характеристики:

№ Нитки	Тех №	Линейная плотность (dtex) (DIN EN	Линейная плотность (Nm) (DIN EN	Прочность на разрыв (cN) (DIN EN ISO	Растяжимость (%) (DIN EN ISO 2062)	Размер иглы Nm	Размер иглы No.
40	75	256 * 3	39 / 3	2194	22	100-120	16-19
70	40	153 * 3	65 / 3	1246	22	80-100	12-16

Свойства устойчивости:

Устойчивость цвета к поту (ISO 105 E04)	≥ 3-4
Устойчивость цвета к сухому трению (ISO 105 X 12)	≥ 4
Устойчивость цвета к влажному трению (ISO 105 X 12)	≥ 4
Устойчивость цвета к стирке 60°C (ISO 105-C06 E2S)	≥ 4
Устойчивость цвета к воде (ISO 105 E 01)	≥ 4

Символы по уходу:



Ассортимент ниток:

Нитка №	Тех №	Вышивальная нить №	Артикул	Намотка	Вид катушки	№ цвета
40	75	-	3627	3.000 m	Co	14
70	40	30	3632	5.000 m	Co	14

Главное назначение:

- Защитная одежда
- Производство фильтров



Иное применение:

- Вышивка
- Домашний интерьер

Сертификаты и специальные тестирования:

